

永嘉烯 YUNGSOX

3354

耐衝擊共聚物 IMPACT COPOLYMER

用途 Applications

- 汽機車大型配件 Larger automotive parts
- 電器零件 Electric appliance parts
- 洗衣機內槽 Washing machine parts
- 工具箱 Tool boxes
- 大型整理箱 Storage boxes
- 薄壁產品 Thin wall products

特性 Characteristics

- 高流動性 High fluidity
- 中衝擊強度 Medium impact strength

物性 Typical Properties

項目 Properties	單位 Unit	檢驗方法 Test Method	平均值 Typical Value
熔融指數 Melt Index	g/10min	ISO1133	35
密度 Density	g/cm ³	ISO1183	0.90
熔點 Melting Point	°C	DSC	---
熱變形溫度 Heat Deflection Temperature	°C	ISO75	105
軟化點溫度 Vicat Softening Temperature	°C	ISO306	140
降伏點拉力強度 Tensile Strength at Yield	Kg/cm ²	ISO527	250
斷裂點伸長率 Tensile Elongation at Break	%	ISO527	50
洛氏硬度 Rockwell Hardness	R scale	ISO2039	95
剛性係數 Flexural Modulus	Kg/cm ²	ISO178	10,000
IZOD 衝擊強度 IZOD Impact Strength	Kg.cm/cm notch	ISO 180	23°C 8.5
			-20°C 2.5
收縮率 Mold Shrinkage	%	FPC Method	1.3-1.7

本表數據為代表值，僅供選擇品級用途之參考

The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed.

FDA認可 FDA Approval

永嘉烯 3354 符合美國食品及藥物管理局 21 CFR 177.1520 之規範，可直接與食物接觸。

Yungsox 3354 resin meets the FDA requirements in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

July 2008